IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE CERTIFICATE OF MAILING BY "EXPRESS MAIL"

"EXPRESS MAIL" MAILING LABEL NUMBER EL 7 68537454 U.S.

In re Patent Application of: COFFA ET AL.

Serial No. NOT YET ASSIGNED

Filing Date: HEREWITH

For: PRESSURE SENSOR MONOLITHICALLY)

INTEGRATED AND RELATIVE PROCESS OF FABRICATION

DATE OF DEPOSIT DECT 11 2001

HERED. CEMER THAT THIS PAPER OR FEE IS DELIG DEPOSITED WITH THE COMED STATES POSTAL SERVICE CAMEDO MATERIAL TO ADDRESSES SERVICE UNDER STORM THE STATE OF THE DATE OF THE STATE OF THE STAT

DAWN KIMLER

TYPED OR PRINTED NAME OF PERSON MAILING PAGED OR FEE)

TSIGNATURE OF PERSON MAILING PAPER OR FEE)

TRANSMITTAL OF CERTIFIED PRIORITY DOCUMENT

Director, U.S. Patent and Trademark Office Washington, D.C. 20231

Sir:

14 B

Transmitted herewith is a certified copy of the priority Italian Application No. VA2000 A 000042.

Respectfully submitted,

CHRISTOPHER F. REGAN

Reg. No. 34,906

Allen, Dyer, Doppelt, Milbrath

& Gilchrist, P.A.

255 S. Orange Avenue, Suite 1401

Post Office Box 3791 Orlando, Florida 32802

malaskara 407/041 022

Telephone: 407/841-2330

Fax: 407/841-2343

Attorney for Applicant



Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale per lo Sviluppo Produttivo e la Competitività.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Ufficio G2

Autenticazione di copia di documenti relativi alla domanda di brevetto per:

INV IND

N. VA2000 A 000042



Si dichiara che l'unita copia è conforme ai documenti originali depositati con la domanda di brevetto sopraspecificata, i cui dati risultano dall'accluso processo verbale di deposito.



Roma, lì

26 NOV. 2001

IL DIRIGENTE


Ing. Giorgio ROMANI


AL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO **MODULO A** UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI - ROMA DOMANDA DI BREVETTO PER INVÉNZIONE INDUSTRIALE, DEPOSITO RISERVE, ANTICIPATA ACCESSIBILITÀ AL PUBBLICO. A. RICHIEDENTE (I) TSTMicroelectronics S.r.l. 1) Denominazione (MI) (Agrate Brianza Residenza 2) Denominazione Residenza B. RAPPRESENTANTE DEL RICHIEDENTE PRESSO L'U.L.B.M. PELLEGRI Alberto, ed altri cod. fiscale **ESOCIETÀ ITALIANA BREVETTI S.p.A.** denominazione studio di appartenenza Piazza Repubblica بين In L. 151 cità L. Varese C. DOMICILIO ELETTIVO destinatario D. TITOLO classe proposta (sez/cl/scl) gruppo/sottogruppo "SENSORE DI PRESSIONE MONOLITICAMENTE INTEGRATO E RELATIVO PROCESSO DI REALIZZAZIONE" ANTICIPATA ACCESSIBILITÀ AL PUBBLICO: NO IXI SE ISTANZA: DATA LU/LU/LU sı L l INVENTORI DESIGNATI 1) COFFA Salvatore 2) LOCCHIPINTI Luigi F. PRIORITÀ SCIOGLIMENTO RISERVE nazione o organizzazione tipo di priorità numero di domanda data di deposito CENTRO ABILITATO DI RACCOLTA COLTURE DI MICRORGANISMI, denominazione L ANNOTAZIONI SPECIALI DOCUMENTAZIONE ALLEGATA SCIOGLIMENTO RISERVE. n. pag. 1.3 riassunto con disegno principale, descrizione e rivendicazioni (obbligatorio 1 esemplare) PROV Doc. 21 disegno (obbligatorio se citato in descrizione, 1 esemplare) RIS Doc. 3) U lettera d'incarico, procura o riferimento procura generale RIS: بنا /لنا/لنا 0 RIS documenti di priorità con traduzione in italiano confronta singole priorità Q RIS Doc. 6) autorizzazione o atto di cessione ... ب الباللياليا nominativo completo del richiedente 8) attestati di versamento, totale lire LTRECENTOSESSANTACINOUEMIL -j1,5_{17,1}1,2_{17,1}2,0,0,0 FIRMA DEL(I) RICHIEDENTE(I) II Mandatario Alberto PELLEGRI N° Iscr. Albo 114 BM DEL PRESENTE ATTO SI RICHIEDE COPIA AUTENTICA SI/NO VERBALE DI DEPOSITO VA/2000/A/0042 NUMERO DI DOMANDA DUEMILA glomo L QUINDICI J. del mese di DICEMBRE II(i) richiedente(i) sopraindicato(i) ha(hanno) presentato a me sottoscritto la presente domanda, corredata di n. OI fogli aggiuntivi per la concessione del brevetto soprariportato. L. ANNOTAZIONI VARIE DELL'UFFICIALE ROGANTE GIULIANA SASSI IL DEPOSITANTE

MASSUNTO INVENZIONE CON DIS PRINCIPALE		PROSPETTO	
NUMERO DOMANDA VAI 2000 JAJ 0 0 4 2 REG. A	DATA DI DEPOSITO	1.5 DIC. 2000	
NUHERO BREVETTO	DATA DI RILASCIO	الماليا المنا	
A. RICHIEDENTE (I)			
Denominazione STMicroelectronics S.r.l.			
Residenza (MI)		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
"SENSORE DI PRESSIONE MONOLITICAMENT	TE INTEGRATO	E RELATIVO PROCESSO	
LDL REALIZZAZIONE"			
Classe proposta (sez/cl/scl/)			

L RIASSUNTO

Un processo di realizzazione di un sensore di pressione comprende realizzare uno strato sepolto di un secondo tipo di conduttività in un substrato di silicio monocristallino di un primo tipo di conduttività crescendo uno strato epitassiale del primo tipo di conduttività, formare uno strato di ossido sacrificale sullo strato epitassiale, depositare uno strato di polisilicio di backplate con una pluralità di aperture disposte sull'area sensibile del sensore secondo una certa distribuzione, attaccare isotropicamente lo strato di ossido sacrificale attraverso le aperture fino a rimuovere lo strato di ossido dall'intera area sensibile e realizzare una cavità microfonica nell'area sensibile sotto detto strato epitassiale. Il processo consente di ottenere sensori di pressione monoliticamente integrati se prima di formare lo strato di ossido sacrificale si definisce mediante mascheratura e si attacca anisotropicamente lo strato epitassiale oppure il substrato e parzialmente lo strato sepolto formando scavi uniformemente distribuiti sull'area sensibile estendentesi in profondità per almeno parte dello spessore dello strato sepolto, attaccando elettrochimicamente attraverso gli scavi lo strato sepolto rendendolo poroso, ostruendo i fori attraverso lo strato epitassiale oppure attraverso il substrato depositando uno strato di materiale ostruente e planarizzando la superficie dello strato epitassiale. Infine si attacca selettivamente il materiale ostruente riaprendo i fori, si ossida termicamente il silicio poroso dello strato sepolto e si attacca isotropicamente con una soluzione acida solubilizzando e rimuovendo il silicio ossidato.





1 5 DIC. 2000

Titolare: STMicroelectronics S.r.l.

"SENSORE DI PRESSIONE MONOLITICAMENTE INTEGRATO E

RELATIVO PROCESSO DI REALIZZAZIONE"

CAMPO DELL'INVENZIONE

La presente invenzione concerne in generale i sensori di pressione e più in particolare un sensore di pressione integrato e un relativo processo di realizzazione mediante microlavorazione di superficie.

BACKGROUND DELL'INVENZIONE

I sensori di pressione sono impiegati in tante diverse applicazioni, tra cui in particolare i processi di cancellazione del rumore ("noise active cancellation"), specialmente in sistemi a parametri distribuiti quali ad esempio la cabina di un aeromobile o l'interno di un'autovettura.

A tali fini si fa ampio uso di sensori di pressione a semiconduttore, il cui elemento sensibile è una membrana di silicio vibrante, sovrastata da uno strato di polisilicio di "backplate", sopra una cavità microfonica.

I sensori di pressione sono ottenuti a partire da una struttura a semiconduttore ottenuta realizzando uno strato di silicio (strato sepolto) in un substrato di silicio monocristallino avente un certo tipo di drogaggio, opposto a quello dello strato sepolto, crescendo uno strato epitassiale (strato di copertura), che diventerà la membrana del sensore, avente conduttività dello stesso tipo di quella del substrato.

Mediante il cosiddetto "etching da substrato", cioè scavando la superficie retrostante o di fondo del substrato fino a scoprire e ad attaccare selettivamente lo strato sepolto, si ottiene una membrana microfonica costituita dallo strato epitassiale sospeso sopra la cavità (cavità microfonica)

CAMERA DI COMMER**CIO**INDUSTRIA ANTIGRASTO AGRICOLTURA VA RESE

VA/ 2000/A/ 0 0 4 2 1 5 DIC. 2000



così realizzata.

Questa tecnica richiede un allineamento della maschera usata per effettuare l'attacco sul retro del substrato con le maschere usate sul fronte del substrato per la realizzazione del backplate. Ciò costituisce uno svantaggio in termini di specifica attrezzatura richiesta, di precisione e di costi.

Inoltre la rimozione per attacco selettivo dello strato di silicio sepolto è convenientemente effettuata a temperatura relativamente elevata (circa 85-90°C), tipicamente mediante attacco con idrossido di potassio KOH.

Un ulteriore svantaggio di questo procedimento consiste nel fatto che si ha una velocità a tasso di rimozione (micron di materiale rimosso al minuto) in direzione normale al piano del substrato che tipicamente è dell'ordine di 0.3 μm/min, mentre la velocità di rimozione in direzione parallela al piano del substrato è circa di 0.03 μm/min, cioè dieci volte inferiore. Ciò implica la formazione di uno scavo che ha tipicamente un profilo a V come illustrato in Fig. 1. Questo profilo di scavo si ritrova in diversi tipi di sensori, come quelli di Fig. 2, siano essi piezoresistivi (a), piezoelettrici (b), capacitivi (c) o a lettura ottica (d).

La cavità microfonica viene successivamente chiusa mediante la tecnica cosiddetta di "wafer bonding", ossia "incollando" il sensore così costituito su un wafer che ospiterà eventualmente la circuiteria relativa.

Nel brevetto US 5,659,195 è descritto un metodo per realizzare strutture integrate CMOS realizzando dapprima alcune parti circuitali su un distinto wafer e quindi effettuando il wafer bonding.

In pratica, con il processo descritto, che risulta relativamente complicato a causa della fase di incollaggio, non si realizza un sensore di CASAGO DI COMMERCIO INDUSTRIA ATTOCIONE DI ACATOCITURA

VA/ 2000/A/ 0 0 4 2

1 5 DIC. 2000




pressione monoliticamente integrato come sarebbe assai più preferibile per ovvie ragioni. Inoltre non è possibile modulare a piacimento l'altezza della cavità microfonica, che è predefinita dallo spessore del substrato.

SCOPO E SOMMARIO DELL'INVENZIONE

È stato trovato ed è l'oggetto dell'invenzione un processo di realizzazione di sensori di pressione monoliticamente integrabili in un circuito integrato e che supera certe limitazioni e svantaggi della tecnica nota come sopra menzionate. Secondo la presente invenzione, si sfruttano tecniche note per realizzare strutture micromeccaniche di superficie, tipiche dei MEMS (MicroElectroMechanical Systems), per ottenere dei sensori di pressione monoliticamente integrati.

Più precisamente l'oggetto dell'invenzione è un processo di realizzazione di un sensore di pressione che comprende realizzare uno strato sepolto di opposto tipo di conduttività in un substrato di silicio monocristallino di un primo tipo di conduttività crescendo quindi uno strato epitassiale del primo tipo di conduttività, formare uno strato di ossido sacrificale sullo strato epitassiale, formare uno strato di polisilicio di backplate con una pluralità di fori disposti sull'area sensibile del sensore secondo una certa distribuzione, attaccare isotropicamente lo strato di ossido sacrificale attraverso i fori fino a rimuovere lo strato di ossido nell'area sensibile e realizzare una cavità microfonica nell'area sensibile sotto lo strato epitassiale, in forma monolitica.

Il processo dell'invenzione si differenzia dai processi noti per il fatto che la cavità microfonica è essenzialmente realizzata effettuando le operazioni seguenti prima di formare lo strato di ossido sacrificale:



VA/ 2000 /A/ 0 0 4 2 1 5 DIC. 2000



- 1. formare mediante attacco in plasma scavi sulla superficie superiore o inferiore del silicio ed estesi in profondità per almeno parte dello spessore
 - dello strato di silicio sepolto da rimuovere;
- 2. attaccare elettrochimicamente in modo selettivo, attraverso tali scavi, il silicio dello strato sepolto con un elettrolita specifico di attacco del silicio di detto tipo opposto di conduttività rendendolo poroso;
- 3. ossidare ed attaccare il silicio poroso.

Con la prima operazione si realizzano scavi che raggiungono lo strato sepolto, mentre la seconda è strumentale a rendere poroso il silicio dello strato sepolto in modo da promuoverne l'ossidazione e il successivo attacco chimico di asportazione che è effettuabile a temperature più basse rispetto a quelle richieste secondo la técnica nota.

Preferibilmente, gli scavi di accesso allo strato sepolto sono effettuati attraverso lo strato epitassiale e non dal retro del substrato, perché in quest'ultimo caso si dovrebbe effettuare una mascheratura sulla superficie di fondo del substrato con i sopra citati svantaggi relativi al problema di allineamento con le maschere utilizzate per i trattamenti sul fronte del substrato. Inoltre a causa del maggiore spessore del substrato rispetto allo strato epitassiale, bisognerebbe realizzare degli scavi più profondi, che quindi necessiterebbero di una speciale apparecchiatura di attacco in plasma.

Opzionalmente, si può ossidare lo strato di silicio poroso immediatamente dopo l'attacco selettivo elettrochimico oppure in una fase successiva del processo, dopo la deposizione dello strato di backplate.

Un ulteriore vantaggio della presente invenzione è quello di fornire sensori di pressione con cavità interne interamente definite nel substrato

VA/ 2000 /A/ 0 0 4 2 1 5 DIC. 2000



permette di realizzare sensori di pressione monoliticamente integrati, utilizzando tecniche di micromachining di superficie ed di etching a bassa temperatura.


Si realizza dapprima uno strato sepolto in un substrato di silicio monocristallino avente un drogaggio di conduttività opposta rispetto a quello del substrato, crescendo sullo strato sepolto uno strato epitassiale avente una conduttività dello stesso tipo di quella del substrato.

Nell'esempio di Fig. 3 lo strato sepolto è di tipo P mentre il substrato e lo strato epitassiale sono di tipo N, ma l'invenzione è concettualmente attuabile anche in una situazione duale a tipologie invertite.

La cavità del sensore è realizzata senza scavare una faccia del substrato.

Mediante mascheratura e attacco anisotropico si formano scavi, preferibilmente attraverso lo strato epitassiale piuttosto che attraverso il substrato partendo dal retro del substrato per i motivi prima menzionati. In ogni caso tali scavi si estendono in profondità per almeno parte dello spessore dello strato sepolto. Indi si attacca elettroliticamente lo strato sepolto con un elettrolita specifico per il silicio di tipo P, rendendolo poroso.

Si chiudono quindi i fori degli scavi depositando ad esempio un ossido di silicio mediante PVAPOX proseguendo quindi in maniera comune al deposito dello strato di backplate, realizzando cioè dapprima uno strato di ossido sacrificale sull'area sensibile, contornando tale area con uno strato deposto di nitruro, formando infine uno strato di polisilicio di backplate con una pluralità di aperture sopra lo strato di ossido sacrificale e sopra lo strato di nitruro. Lo strato di ossido sacrificale è quindi rimosso mediante attacco.



VA/ 2000 /A/ 0 0 4 2 1 5 nic. 2000



isotropico attuato attraverso le aperture del sovrastante strato si polisilicio di backplate.

Infine si realizza una cavità microfonica. Questa viene realizzata rimuovendo il PVAPOX di chiusura dei fori, ossidando il silicio poroso dello strato sepolto ed attaccando chimicamente e rimuovendo l'ossido solubilizzato attraverso i fori.

Opzionalmente, si può anche anticipare la fase di ossidazione del silicio poroso dello strato sepolto immediatamente dopo l'attacco elettrochimico, proseguendo il processo ostruendo i fori, planarizzando la superficie e realizzando il backplate.

I sensori di pressione ottenuti con il metodo dell'invenzione sono quindi interamente realizzati in forma monolitica, a differenza dei sensori incorporati nei dispositivi CMOS del brevetto US 5,659,195, in cui invece la cavità microfonica è chiusa inferiormente a seguito del "wafer bonding" del sensore su un altro wafer.

Inoltre le dimensioni della cavità microfonica dei sensori di pressione dell'invenzione possono essere definite semplicemente variando lo spessore dello strato sepolto.

Con il processo dell'invenzione la cavità microfonica è realizzata solubilizzando il silicio ossidato (cioè l'ossido), cosa che può essere convenientemente effettuata a temperatura ambiente usando una soluzione diluita di acido fluoridrico, mentre con i processi noti bisogna attaccare chimicamente e solubilizzare il silicio cristallino a circa 85-90°C, in quanto la velocità di attacco a temperatura ambiente è notoriamente molto bassa.

La membrana di un sensore di pressione dell'invenzione può essere

CAMERA DI CORMIZZIO INDUSTRIA ARTIGIAHATO AGRICOLTURA VA PESE



VA/ 2000/A/ 00 4 2


sagomata in modo qualsiasi, ad esempio a guisa di settori circolari concentrici, ciascuno di larghezza di circa 100 µm, come illustrato in Fig. 5.

Il sensore di pressione dell'invenzione è facilmente integrabile con tecnologie standard, prevedendo per una prima sequenza di fasi di processo tali da permettere la formazione di silicio poroso selettivamente dello strato sepolto, alla quale possono seguire le fasi di processo standard (ad és. CMOS) per la realizzazione della circuiteria con cui dovrà interagire il sensore.

Un ulteriore obiettivo dell'invenzione è quello di fornire un sistema monoliticamente integrato di rilevazione come quello illustrato in Fig. 6 che, analizzando i segnali prodotti dai sensori di pressione dell'invenzione, disposti in punti diversi di uno stesso chip, permette di determinare la direzione di provenienza di un'onda sonora, oltre che la sua intensità.

I sensori di pressione, che nell'esempio di Fig. 6 sono solo due, ma che possono essere in un qualsivoglia numero, produrranno in generale in istanti diversi un segnale elettrico rappresentativo della vibrazione indotta sulla propria membrana. Per valutare la direzione di provenienza di un'onda sonora incidente sui sensori di pressione del sistema dell'invenzione, è necessario conoscere gli sfasamenti temporali con cui i vari sensori rilevano l'onda sonora.

Ciò può essere fatto correlando in tempo-ritardo il segnale prodotto da un primo sensore con quello rispettivamente prodotto da ciascun altro sensore presente sul dispositivo integrato, calcolando per quali ritardi le varie correlazioni assumono valore massimo. Ciascuno di questi ritardi sarà pari alla differenza tra i tempi impiegati dall'onda sonora per percorrere la



VA/ 2000/A/ 0 0 4 2 1 5 DIC. 2000



RIVENDICAZIONI

1. Processo di realizzazione di un sensore di pressione che comprende realizzare uno strato sepolto di un secondo tipo di conduttività (Si_P+) in un substrato di silicio monocristallino (Si_N-) di un primo tipo di conduttività crescendo uno strato epitassiale (N_Si) di detto primo tipo di conduttività, formare uno strato di ossido sacrificale su detto strato epitassiale (N_Si), depositare uno strato di polisilicio di backplate con una pluralità di aperture disposte sull'area sensibile del sensore secondo una certa distribuzione, attaccare isotropicamente detto strato di ossido sacrificale attraverso dette aperture fino a rimuovere detto strato di ossido dall'intera area sensibile e realizzare una cavità microfonica in detta area sensibile sotto detto strato epitassiale, caratterizzato dal fatto che

prima di formare detto strato di ossido sacrificale comprende:

- definire mediante mascheratura ed attaccare anisotropicamente detto strato epitassiale (N_Si) oppure detto substrato (Si_N-) e parzialmente detto strato sepolto formando scavi uniformemente distribuiti su detta area sensibile estendentesi in profondità per almeno parte dello spessore di detto strato sepolto,
- attaccare elettrochimicamente attraverso detti scavi lo strato sepolto impiegando un elettrolita specifico di attacco del silicio di detto secondo tipo di conduttività rendendolo poroso,
- ostruire i fori attraverso detto strato epitassiale (N_Si) oppure attraverso detto substrato (Si_N-) di detti scavi depositando uno strato di materiale ostruente,

planarizzare la superficie di detto strato epitassiale; e

VA/ 2000/A/ 0 0 4 2



attaccare selettivamente detto materiale ostruente riaprendo detti fori; ossidare termicamente il silicio poroso di detto strato sepolto;

attaccare isotropicamente con una soluzione acida solubilizzando e rimuovendo il silicio ossidato attraverso detti fori riaperti realizzando detta cavità microfonica.

- 2. Il processo secondo la rivendicazione 1, in cui detta soluzione acida è una soluzione diluita di acido fluoridrico e l'attacco è effettuato a temperatura ambiente.
- 3. Il processo secondo una delle rivendicazioni 1 e 2, in cui detto materiale ostruente e detto ossido sacrificale sono di ossido di silicio depositato mediante tecnica PVAPOX.
- 4. Il processo secondo una delle rivendicazioni da 1 a 3, in cui detti scavi sagomano detta membrana in settori concentrici.
- 5. Il processo secondo una delle rivendicazioni da 1 a 4, in cui detta operazione di ossidazione termica è effettuata immediatamente dopo l'attacco elettrochimico dello strato sepolto.
- 6. Sensore di pressione definito da un substrato di silicio sopra un'area sensibile del quale è realizzata una membrana di silicio, uno strato di polisilicio di backplate, avente una pluralità di aperture distribuite sopra l'area sensibile formati sopra detta membrana e distanziati da essa, caratterizzato dal fatto che

detto sensore di pressione è realizzato in forma monolitica mediante il processo definito in una delle rivendicazioni da 1 a 5.

7. Il sensore di pressione della rivendicazione 6, in cui detto strato di backplate è costituito da uno strato di polisilicio drogato con un drogante

CAMERA DI COMPERCIO INDUSTRIA ARTEMANATO AGRICOLTURA

VA/ 20,000 7A7 0 0 4 2

1-5 DIC. 2000



dello stesso tipo di conduttività del substrato ricoperto da uno strato di polisilicio non drogato.

8. Sistema monoliticamente integrato di rilevazione della direzione di provenienza di un'onda sonora comprendente

una pluralità di sensori di pressione secondo una delle rivendicazioni 6 e-7, disposti secondo una certa geometria producenti rispettivi segnali di rilevazione;

altrettanti convertitori analogico-digitali dei segnali prodotti dai rispettivi sensori, producenti rispettivi segnali digitali;

mezzi correlanti in tempo-ritardo il segnale digitale prodotto dal rispettivo sensore con il segnale digitale di un primo sensore e calcolanti un valore del ritardo per cui la rispettiva correlazione assume valore massimo;

un processore calcolante per triangolazione la direzione di provenienza dell'onda sonora rilevata dai sensori di pressione in funzione di detta geometria e di detti valori del ritardo.

p.p. STMicroelectronics S.r.l.

Il Mandatario

Alberto PELLEGRI N° Iscr. Albo 114 BM

(Società Italiana Brevetti S.p.A.)


VA/000396/IN





VA/ 2000 /A/ 0 0 4 2 1 5 DIC. 2000









Fig. 2




Alb rto PELLEGRI N° Iscr. Albo 114 BM CAMERA COMMERCIO : INDUSTRIA ARTICOLTURA VARIESE

VA/ 2000/A/ 0 0 4 2 1 5 DIC. 2000










T p view



Membrane Back plate



Cross section

Fig. 4



Alb rto PELLEGRI N° Iscr. Albo 114 BM

3/3

VA/ 2000/A/ 00 4 2

1 5 DIC. 2000






FIG. 5




FIG. 6



